

Dachowa

DACHOWA 



PARAMETR	DACHOWA
Materiał	polipropylen - 3 warstwy
Masa [g/m ²]	115 +/-20
Sd – równoważna dyfuzyjnie warstwa powietrza [m]	0,015 (+0,02/-0,01)
Wytrzymałość na zerwanie [N / 5cm]	wzdłuż 230 (+60/- 80) w poprzek 150 (+60/- 80)
Wydłużenie przy zerwaniu [%]	wzdłuż 70 (+/-40) w poprzek 90 (+/-40)
Wytrzymałość na rozdzieranie na gwoździu [N]	wzdłuż 120 (+/-50) w poprzek 160 (+/-60)
Odporność na słupek wody	1 m
Standardowe wymiary na rolce [m]	szer. 1,6m dł. 50m
Klasa palności	E- d2