

Dachvent 120



Zastosowanie

Membrany dachowe są stosowane jako warstwy wstępnego krycia pod pokryciami dachów pochyłych. Zapobiegają przedostawianiu się do termoizolacji i konstrukcji dachu podwiewanych tam opadów: deszczu i śniegu. Oslaniają przed skroplinami powstającymi pod pokryciami zasadniczymi. Dodatkowo dzięki wysokiej paroprzepuszczalności utrzymują cały dach w stanie suchym co ma bardzo duże znaczenie dla zużycia energii w budynkach.



PARAMETR	DACHVENT 120
Materiał	polipropylen - 3 warstwy
Masa [g/m ²]	120 +/- 20
Sd – równoważna dyfuzyjnie warstwa powietrza [m]	0,015 (+0,02/-0,01)
Wytrzymałość na zerwanie [N / 5cm]	wzdłuż 250 (+60/- 80) w poprzek 160 (+60/- 80)
Wydłużenie przy zerwaniu [%]	wzdłuż 70 (+/-40) w poprzek 90 (+/-40)
Wytrzymałość na rozdieranie na gwoździu [N]	wzdłuż 140 (+/-60) w poprzek 180 (+/-70)
Odporność na słup wody	1 m
Standardowe wymiary na rolce [m]	szer. 1,6m dł. 50m
Klasa palności	E- d2