

EKRAN WŁOCHATY 265



Nowy Ekran Włochaty wyróżnia się połączeniem dużej wytrzymałości z bardzo wysoką paro-przepuszczalnością. Takie połączenie jest wyjątkiem na rynku membran, ponieważ w dotychczasowych technologiach produkcji, ze wzrostem wytrzymałości i ciężaru powierzchniowego, spada paro-przepuszczalność membran.

Nowy trzywarstwowy ekran ma duży ciężar powierzchniowy **265g/m²** i w całości jest wytwarzany z polipropylenu (PP). Spodnią warstwą jest włóknina igłowana stanowiąca jednocześnie warstwę antykondensacyjną i wyrównującą.

Ekran Włochaty jest w zastosowaniach bardzo uniwersalny lecz warstwa igłowana predysponuje go szczególnie do użycia pod pokrycia układane na deskowaniach i poszyciach w ogóle. Jest polecany pod wszelkiego rodzaju blachy łączone na rąbki lub układane na zakład (systemy płytek karo). Nowy ekran ma grubość w stanie wolnym ok. 1,5 mm a ściśnięty ok. 0,9 mm. Taka grubość pozwala zniwelować drobne nierówności w postaci wystających łepków gwoździ i innych niewielkich odchyłek poszycia.

Tak samo znakomicie sprawdza się pod wszystkimi pokryciami płytkowymi typu łupki, płyty włókno-cementowe czy dachówki blaszane (aluminiowe). Jego uniwersalność polega również na tym, że dzięki grubej warstwie czynnej (film o ciężarze 80g/m²) może być układany jako warstwa podkładowa na wszelkich dachach również tych klasyfikowanych jako płaskie jeżeli tylko producent pokrycia zasadniczego przewiduje takie materiały w swoim systemie. Jest wystarczająco gruby i mocny aby spełniać wymagania wszelkich konstrukcji i pokryć. Spisuje się równie znakomicie pod pokryciami leżącymi na łątach (dachówki, blachy profilowane, itp.) bez względu na to czy leżą na poszyciach czy bezpośrednio na konstrukcji i termoizolacji.

PARAMETR	DACHOWA ENERGETYCZNA
Materiał	polipropylen - 3 warstwy
Masa [g/m ²]	265 +/- 20
Sd – równoważna dyfuzyjnie warstwa powietrza [m]	0,015 (+0,06/-0,01)
Wytrzymałość na zerwanie [N / 5cm]	wzdłuż 500 (+/-200) w poprzek 550 (+/- 200)
Wydłużenie przy zerwaniu [%]	wzdłuż 60 (+40/-30) w poprzek 80 (+40/-30)
Wytrzymałość na rozdzieranie na gwoździu [N]	wzdłuż 400 (+/-150) w poprzek 500 (+/-150)
Odporność na słup wody	1 m
Standardowe wymiary na rolce [m]	szer. 1,5m dł. 30m
Klasa palności	E-d2